

Pasta adesiva para cerâmica



- Pronto a aplicar
- Interior
- Renovação interiores

Campo de utilização

Aplicação de peças cerâmicas, com e sem absorção, de pequenos e médios formatos (peças $\leq 30 \times 30$ cm) tais como: azulejos, grés porcelânico, grés, em paredes de interior sobre suportes novos ou antigos.

Colagem de pedras (mármore, granito) em paredes de interior sobre suportes novos.

Recomendações

- Se pretender o Toflex mais espesso poderá adicionar um pouco de cimento Portland.
- É indispensável deixar sempre juntas entre as peças cerâmicas. A largura destas depende da natureza das peças cerâmicas a aplicar (informe-se junto do fabricante das peças de cerâmica).
- Para peças de grandes formatos, é recomendado fazer uma dupla colagem.
- Em grandes superfícies deverá fazer juntas de intermédias protegendo os revestimentos cerâmicos de dilatações e contrações.
- Lavar as ferramentas com água.
- Betumar as juntas com um produto da gama Juntaemcor.
- Um clima excessivamente quente provoca a redução de tempo aberto, diminuindo o tempo durante o qual o Toflex está ativo. Para ultrapassar este inconveniente, deverá passar o pente sobre a superfície, rompendo a película formada, e aplicar uma camada fina de cola no tardo das peças cerâmicas.
- Na aplicação de peças cerâmicas de baixa absorção sobre suportes não absorventes a secagem do Toflex é muito lenta. Neste caso utilizar o Topcola Flex Record.

Limites de utilização

- Não aplicar no exterior, nem em pavimentos de interior.
- Não aplicar Toflex:
 - a temperaturas inferiores a 5°C;
 - sobre suportes quentes (superiores a 30°C);
 - sobre suportes em mau estado;
 - sobre metal.

Suportes



Reboco;
Cerâmica Antiga;
Placas Gesso Cartonado;
Pintura Antiga (desde que esta esteja bem aderente ao suporte e resistente);
Placas de Fibrocimento;
Madeira;
Betão celular;
Gesso.

Marcação CE

D2
European standards
NP EN 12004

Consumo

Em camadas finas (1,5 mm): cerca de 2 kg/m²
Em camadas espessas (4 mm): cerca de 5 kg/m²

Apresentação

Cor: Branco
Embalagem: Baldes de 8kg e 25 kg
Paleta: com 27 baldes de 25 Kg

Conservação

6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem fechada e ao abrigo do calor e do gelo.

Preparação do suporte



Os suportes devem estar bem limpos, secos, firmes (raspar, polir ou lavar em caso de necessidade) e planos. Eliminar poeiras superficiais.

Aplicação



1. Misture a pasta adesiva Toflex, antes de aplicar para obter uma pasta homogênea e de fácil aplicação.

2. Passar com uma talocha dentada de dimensão adaptada à espessura desejada (dentado máximo 6x6mm). Aplicar a pasta em pequenos panos.

3. Colocar as peças sobre a pasta adesiva, pressionar (batendo-as fortemente) e movê-las (efetuar um ligeiro movimento perpendicular aos sulcos), de modo a conseguir o completo nivelamento dos sulcos e assegurar uma boa transferência da cola. Esperar cerca de 48 Horas (consoante a natureza das peças e a temperatura ambiente) antes de encher as juntas com um betume da gama **Juntaemcor**.

4. Não aplicar Toflex: em pavimento; no exterior; em locais muito húmidos (piscinas, cozinhas industriais,...) Na aplicação de peças cerâmicas de baixa absorção sobre suportes não absorventes a secagem é muito lenta. Neste caso é preferível utilizar Topcola Flex Record.



Composição

Resina polimérica em dispersão aquosa, compostos de sílica e aditivos específicos

Características de aplicação

Tempo aberto: 30 minutos

Tempo de retificação das peças: 25 minutos

Tempo de espera para fazer juntas: 48 horas

Tensão de aderência inicial ao corte: 1.0 N/mm²
≥ 1.0N/mm²

Tensão de aderência ao corte a temperaturas elevadas: ≥ 1.0N/mm²

Tensão de aderência ao corte após imersão em água: ≥ 0.5N/mm²

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respete as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.