

Argamassa para juntas e barramento de placas de interior/exterior



- Colagem da banda
- Acabamento Liso
- Interior e exterior
- Ideal para locais húmidos

### Campo de utilização

Argamassa para o tratamento de juntas em: placas de gesso cartonado hidrofugadas ou não, placas de cimento.

Permite efetuar colagem de bandas ou rede e proceder ao barramento da placa.

Ideal para locais húmidos, tais como: casas de banho, cozinhas, tetos de varandas, fachadas.

Para interiores e exteriores.

Tuforte Aqua Plan promove um acabamento liso em paredes e tetos.

O Tuforte Aqua Plan confere resistência à água.

### Recomendações

- Na preparação da pasta utilizar água limpa.
- Não utilizar com temperaturas inferiores a +5°C.
- Não aplicar o Tuforte Aqua Plan em pavimentos.
- O Tuforte Aqua Plan quando aplicado como barramento de placas admite apenas revestimentos peliculares, tais como:.
- Se pretender revestir as placas de gesso ou de cimento com peças cerâmicas, estas deverão ser coladas diretamente sobre a placa, neste caso não proceder ao acabamento com Tuforte Aqua Plan.
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas primeiras 24 horas.
- Não adicionar qualquer tipo de produto ao Tuforte Aqua Plan.
- Deixar que ocorra o endurecimento do produto entre camadas (cerca de 4 horas, em condições normais).

### Suportes



**Interior:**

Placas de Gesso (hidrofugadas ou não)

**Exterior:**

Placas de Gesso Hidrofugadas  
Placas de Cimento

### Marcação CE

3B

European standards

EN 13963

### Consumo

1Kg/m<sup>2</sup> e por mm de espessura

### Apresentação

**Cor:** Branco

**Embalagem:** Sacos de 20 kg

**Palete** com 48 sacos

### Conservação

**1 ano** a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade.

## Preparação do suporte



Os suportes devem estar limpos, consistentes, isentos de pó, tinta, gorduras e eflorescências.

Verificar se as cabeças e as pontas dos parafusos estão corretamente embutidas.

## Aplicação



1. Verter o pó progressivamente em cerca de 12 litros de água limpa. Misturar mecanicamente, com misturador de velocidade lenta (500 rpm), de forma a obter uma massa de consistência plástica.

2. Para a colagem das bandas de papel ou rede não adesiva, barrar as juntas entre as placas. Aplicar a banda sobre Tuforte Aqua Plan, o friso da banda é colocado na junção das duas placas. Comprimir bem a banda.



3. Para banda de rede adesiva, colar a banda de rede às placas, centrado a banda na junção de duas placas. Aplicar o Tuforte Aqua Plan sobre as bandas, comprimindo-as bem.

4. Recobrir a banda com uma segunda camada de Tuforte Aqua Plan, a argamassa para o recobrimento da banda deve transpor a mesma, em cerca de 10 cm, para ambos os lados. Após o endurecimento, recobrir o espaço existente entre as placas com uma camada de acabamento. Se necessário repetir esta operação. Após o endurecimento do Tuforte Aqua Plan, aplicar uma camada geral de modo a obter um acabamento liso.



## Composição

Ligantes hidráulicos, pó redispersável, inertes e adjuvantes específicos

## Características de aplicação

**Tempo de utilização de pasta:** 2- 3 horas

**Tempo de endurecimento:** 3-4 horas

**Espessura de aplicação:** 0-2 mm

**Tempo de espera para ser revestido:** 2-3 dias

**Temperatura de Aplicação:** de +5°C a +30°C

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

## Revestimentos admissíveis

Pintura ou papel de parede

**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

tuforte aqua plan – pág.2/2