



CE 78 RAPIDE & TRÈS RAPIDE

MASSA DE JUNTAS PARA PLACA DE GESSO

TEMPO DE SECAGEM 1/2, 1, 2 OU 4 HORAS

DEFINIÇÃO TÉCNICA

CE 78 é uma massa em pó, especialmente concebida para o tratamento das juntas das placas de gesso, com bordos arredondados em conjunto com a banda de juntas.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO

Massa de juntas em pó, à base de gesso, carbonato de sódio, resina e diversos aditivos.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Todos os tipos de placa de gesso cartonado, com bordos arredondados, com ou sem isolamentos (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno).

REVESTIMENTOS

- Subcamada primária para placa de gesso
- Massa de acabamento à base de gesso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

DTU 25.41

Boletim técnico CSTB N°9/95-565 DE 4/09/95.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tempo de Solidificação: 1/2, 1, 2 ou 4 horas dependendo da referência escolhida
- Aderência da banda: > 1000 g.
- Fissuração: Sem fissuras até 5 mm de espessura
- Densidade: 0,9
- Estas características são confirmadas pelo relatório técnico.

EMBALAGEM

Sacos de 5 ou 25 kg em palete envolta em filme plástico.

ARMAZENAGEM

9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da humidade.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deverá ser entre os 5 e os 30°C.

Não aplicar em superfícies húmidas.

Não aplicar massa que já tenha começado a secar.

Não aplicar por cima de tinta antiga.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As placas de gesso deverão ser aplicadas conforme os sistemas construtivos adotados.

Os bordos de placas cortadas deverão ser retificados com plaina e limpos.

APLICAÇÃO

Antes do tratamento das juntas, deverá proceder-se ao barramento geral e a diversas rebocagens. A aplicação será feita manualmente em barramento com recurso de uma espátula de 10 a 15 cm em simultâneo á aplicação da banda de junta (respeitando a correta aplicação da banda). De seguida, barrar uma camada da massa, deixar secar e para terminar cobrir totalmente a banda e

os parafusos.

Aplicar a banda de juntas entre a transição parede - teto. Assegurar-se que a superfície de betão está totalmente isenta de qualquer vestígio de óleo de cofragem.

O suporte deve estar seco e livre de todo o tipo de pó ou produto insuficientemente aderente.

Caso os cantos sejam verticais, utilizar a banda armada (parte metálica colocada na lateral da placa), ou uma cantoneira metálica.

PROPORÇÕES DE MISTURA

Entre 10 a 11 l de água por saco de 25 kg.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Banda de Juntas SEMIN

RENDIMENTO

Cerca de 350 g/m² de placa de gesso.

TEMPO DE SECAGEM

Uma segunda demão poderá ser aplicada 1/2, 1, 2 ou 4 horas depois da primeira, dependendo da referência escolhida.

MASSA DE JUNTAS PARA PLACA DE GESSO

Especialmente formulado para um curto espaço de tempo de solidificação, o CE 78 permite acelerar a sua obra.

VANTAGENS

- Ideal para tempo frio e húmido.
- Excelente acabamento das juntas.

DICA DE APLICAÇÃO

Para evitar a formação de pelos, não lixe o cartão das placas de Gesso antes de passar a primeira demão de massa.

BOLETIM TÉCNICO N° 9/95-565

