


Epoli, Espumas de Polietileno, SA

Epoli (Czechia), s.r.o

## Ficha Técnica Hoja Técnica Fiche Technique

### ALUFACE®



#### DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Aluface® é uma manta de alto poder de isolamento térmico, constituída por uma “sandwich” de folha de alumínio termolaminado com espuma de polietileno não reticulado de baixa densidade e auto-extinguível.

*Aluface® es una capa de alto poder de aislamiento térmico, constituída por un “sandwich” de hojas de aluminio termolaminado con espuma de polietileno no reticulada de baja densidad y ignífuga.*

*Aluface® est une couverture d'isolement thermique, constituée par un “sandwich” de feuille d'aluminium thermolaminée avec mousse de polyéthylène non réticulée de basse densité et auto-extinguible.*

#### COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN COMPOSITION

Polietileno de baixa densidade (PEBD) *Polietileno de baja densidad (PEBD) Polyéthylène basse densité (PEBD)*  
 Aditivo FR (retardante de chama) *Aditivo ignífugo FR (retardante de fuego) Additif FR (retardateur de flamme)*  
 Filme de alumínio *Película de alumínio Film d'aluminium*

#### CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES

ESPESSURA ESPESOR ÉPAISSEUR (mm)		LARGURA ANCHO LARGEUR (m)		COMPRIMENTO LARGO LONGUEUR (m)			DENSIDADE DENSIDAD DENSITÉ (Kg/m³)	
	Tolerância Tolerancia Tolérance		Tolerância Tolerancia Tolérance			Tolerância Tolerancia Tolérance		Tolerância Tolerancia Tolérance
5	± 10%	1,20	± 5%	25	75	± 2,5%	32	± 3
10				15	37,5			

#### Cor da espuma Color de la espuma Couleur de la mousse

Azul Azul Bleu

*Evitar armazenar a espuma de polietileno sob ação de sol direto ou fontes de calor.  
 Evitar almacenar la espuma de polietileno en contacto directo con la luz solar o fuentes de calor.  
 Éviter stocker la mousse de polyéthylène sous action du soleil direct ou sources de chaleur.*

*A Epoli não garante a tonalidade de cor da espuma de polietileno. Esta característica não afeta a qualidade do produto nem a sua utilização final.  
 A Epoli no garantiza la tonalidad del color de la espuma de polietileno. Esa característica no afecta la calidad del producto ni su utilización final.  
 Epoli ne garantit pas la tonalité de couleur de la mousse de polyéthylène. Cette caractéristique n'affecte pas la qualité du produit ni son utilisation finale.*

ALUF/03 – pt/es/fr  
10/15