

Gesso-cola



- Excelente poder colagem
- Pronto a usar
- Paredes e tetos de interior

### Campo de utilização

Cola para a colocação e união de elementos de gesso sobre suportes em gesso ou cimento, tais como: molduras, elementos decorativos, sancas, rosetas, frisos, cantos, colunas, capiteis, florões, candeeiros em gesso de parede, nichos e painéis.  
Regularização de imperfeições e buracos.

### Recomendações

- A qualidade da colagem depende da quantidade de cola utilizada.
- Não repetir a amassadura, isto é, não juntar água após a sua preparação.
- Não misturar outros produtos (gesso, por exemplo).
- Efetuar colagem dupla (peça + suporte).
- Não deixar o Tuforte Adesivo em contacto com o ferro, uma vez que provoca a corrosão deste.

### Suportes



À base de gesso e/ou cimento

### Marcação CE

European standards  
EN 12860

### Consumo

1 Kg/ m<sub>linear</sub>

### Apresentação

**Cor :** Branco  
**Embalagem:** Sacos de 5kg e 20Kg  
**Paleta:** 48 sacos de 20 Kg

### Conservação

**1 ano** em embalagem fechada e ao abrigo da humidade.

## Preparação do suporte



Os suportes devem estar limpos e resistentes. Eliminar poeiras e partes soltas. Gretar ou picar os suportes pintados, em cerca de 70%, eliminar o pó, varrendo.

## Aplicação



1. Misturar de preferência mecanicamente (velocidade lenta) Tuforte Adesivo com cerca de 10 litros de água por cada saco de 20 kg, até obter uma pasta de consistência plástica.

2. Com a ajuda de uma espátula ou colher colocar o Tuforte Adesivo sobre a peça.

3. Pressionar e movimentar ligeiramente a peça para garantir uma boa colagem.

4. Eliminar os excessos e regularizar com uma espátula.



## Composição

Gessos, cargas e adjuvantes químicos

## Características de aplicação

**Temperatura na aplicação, secagem e suporte:**  
5 a 30°C

**Tempo de utilização da pasta :** 25 minutos

**Tempo de ajustamento das peças:** 10 minutos

## Prestações

**Massa volúmica da pasta:** 1650kg/m<sup>3</sup>

**Reação ao fogo:** Classe A1

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

tuforte adesivo – pág.2/2