



- Aplicação direta a frio
- Aplicável em condições meteorológicas extremas
- Reparações rápidas e permanentes
- Transitável no imediato
- Período alargado de conservação

## Campo de utilização

Betuminoso asfáltico para aplicação direta a frio. Permite reparações rápidas e duradouras de buracos, rasgos ou cortes na estrada/ acessos a habitações, bem como a selagem de tampas na via pública.

Após aplicação/compressão comporta-se como um asfalto betuminoso a quente, proporcionando uma reparação permanente.

Permite reparar desde pequenas rachas a buracos e valas.

## Preparação do suporte

As reparações no pavimento em asfalto devem ter sempre uma caixa de assentamento, para garantir um acabamento de qualidade.

Eliminar quaisquer detritos e lamas existente no local a intervir.

## Aplicação



**1.** Espalhar uniformemente o produto sobre o local de intervenção, em camadas com um máximo de 5 cm.

**2.** Compactar manualmente ou com ajuda de uma máquina (placa vibratória, saltitão ou cilindro compactador).

**3.** Após o preenchimento da área de intervenção, varrer os restos de material na envolvente para dentro da mesma.



**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida, desrespeitando as instruções de uso, as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

## Suportes



Asfalto  
Betão

## Consumo

22-24 kg/m<sup>2</sup>/cm de espessura  
(já compactado)

## Apresentação

**Cor:** preto

**Embalagem:** Saco de 20 kg  
Balde de 20 kg

## Conservação

**24 meses** desde a data de fabrico em embalagem de origem fechada, sob quaisquer condições climatéricas.

## Composição

Mistura de agregados e betume aditivado.

## Características de aplicação

**Temperatura:** ambiente

**Espessura de aplicação/camada:** ≤5 cm

**Tempo de espera p/ circulação:** no imediato

## Prestações

**Teor de humidade:** 0 %