

Decapante de ceras



- Remoção de ceras acrílicas de forma expedita
- Pronto a aplicar

Campo de utilização

Decapagem de superfícies, tratadas com ceras acrílicas metalizadas e outras ceras velhas, tais como: pavimentos de tijoleira, mármore, madeira, linóleo, etc..
Ação fácil e rápida. Remoção de ceras acrílicas de forma expedita. Aplica-se antes de renovar o tratamento.
Também pode ser utilizado como detergente para eliminar a sujidade persistente.
Produto pronto a aplicar.


Recomendações

- Evitar o contacto com a pele.
- Recomenda-se a prática de ensaios prévios.
- Deixar secar bem o suporte antes de aplicar um novo revestimento.

Aplicação



1. Aplicar sobre a superfície encerada e deixar atuar durante alguns minutos. Inicia-se um processo de rutura do filme de cera formando-se farripas de polímero que são facilmente removíveis.



2. Depois de removida toda a cera (por exemplo com uma talocha de limpeza, pano ou esponja) deve enxaguar-se muito bem toda a superfície. Se necessário repetir esta operação.



3. Lavar com água limpa ou um detergente neutro (detergente de limpeza). Deixar secar bem a superfície e voltar a aplicar a cera ou qualquer outro revestimento.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

Suportes



Barro;
Cerâmica (tijoleira);
Madeira;
Linóleo;
Superfícies tratadas com cera acrílica metalizada;
Mármore, ...

Consumo

200ml/m²

Apresentação

Cor: Cinza
Embalagem: Jerrican de 5L

Conservação

2 anos em embalagem fechada e ao abrigo do gelo e do calor

Composição

Produto constituído por tensoativos, dissolventes e agentes de superfície.

Características de aplicação

pH: 10,5
Tempo de atuação: 20 - 30 minutos
Massa volúmica: 1000Kg/m³
Solubilidade: Solúvel em água

decatop ceras- pág.1/1