



- Anticorrosivo
- Proteção dos moldes
- Permite diluição em água
- Superfícies com maior perfeição

Campo de utilização

O Descofrante Topeca é utilizado em trabalhos de cofragem de betão ou outro tipo de argamassa, sendo aplicável em moldes metálicos ou de madeira para facilitar o a desmoldagem dos elementos.

A utilização do Descofrante Topeca torna-se indispensável para obter resultados perfeitos em betão à vista, evitar manchas superficiais e a aderência entre o material e a cofragem. Evita a oxidação dos moldes metálicos em armazém, protegendo-os, o que permite potenciar a sua durabilidade bem como a sua reutilização.

Recomendações

- Os excessos de cimento serão facilmente removidos dos moldes com uma escova ou espátula, logo após terminada a fabricação.
- Terminada a limpeza dos elementos de cofragem, recomenda-se uma reaplicação do Descofrante Topeca para uma melhor proteção para as próximas utilizações.
- Reaplicar o produto sempre que utilize estes elementos.
- Evitar fugas ou derrames para prevenir os acidentes resultantes do piso escorregadio.
- No caso de elementos novos em madeira recomenda-se a utilização do produto mais concentrado, já que a madeira irá absorver mais óleo descofrante.
- Lavar as ferramentas com água.

Aplicação



1. Aplicar o Descofrante Topeca tal e qual ou diluído no interior dos moldes, com auxílio de uma trinca/pincel ou por pulverização.

Diluição (facultativa):

Adicionar água ao Descofrante Topeca, nunca o inverso, gradualmente e mantendo em simultâneo uma agitação vigorosa, até obter uma emulsão estável de consistência adequada. Como dado orientativo, a 1 L de Descofrante Topeca adicionar entre 4 (corresponde a 80% de diluição) a 9 L (corresponde a 90% de diluição) de água, dependendo do grau de diluição pretendido.

2. Aguardar alguns minutos antes de efetuar o enchimento dos moldes com betão.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA. A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

Suportes



Moldes em madeira
Moldes metálicos

Consumo

80-300 ml/m² (sem diluição)

15-50 ml/m² (diluição de 20 %)

7-25 ml/m² (diluição de 10 %)

(Os valores com diluição, referem-se a aplicações em elementos de madeira para cofragem. Estes são valores orientativos dependem do grau de absorção do molde e do tipo de aplicação)

Apresentação

Cor: Amarelo, translúcido

Embalagem: Balde de 5 L

Conservação

1 ano a partir da data de fabrico em embalagem de origem fechada.

Composição

Óleo de base mineral e emulsionantes

Características de aplicação

Proporções para diluição:

- 1 L descofrante (20%) para 4 L água (80%)
- 1 L descofrante (10%) para 9 L água (90%)

Diluyente: Água

Prestações

Densidade: 0,85±1 g/ml (20 °C)

pH: 6-7 (20 °C)

Resíduo seco: 90±1 %

Compatibilidade: Resistente à água dura