

Verniz acrílico para pavimentos



- Aspeto uniforme e brilhante
- Resistente aos raios UV
- Ecológico

Campo de utilização

Topeca Floor Resine é um verniz incolor para proteção e decoração de pavimentos em betão decorativo (impresso, desativado, liso) e argamassas cimentícias (betonilha + endurecedor), aplicadas no interior ou exterior.

Topeca Floor Resine protege o pavimento dos agentes externos, promovendo maior durabilidade ao pavimento.

A aplicação do Topeca Floor Resine melhora:

- o acabamento das superfícies, promovendo um aspeto uniforme, com ligeiro brilho;
- funciona como selante e antipoeiras;

Topeca Floor Resine é adequado para o tratamento de pavimentos em betão ou argamassas cimentícias transitável por pessoas, ou tráfego ligeiro. Aplicados nos exteriores das habitações, garagens, passeios e passadiços, etc.

Recomendações

- Lavar ferramentas com água.
- Não aplicar com temperaturas abaixo 5°C nem acima dos 35°C.
- No caso de obra nova, o Topeca Floor Resine poderá ser aplicado logo que o betão apresente resistência suficiente que permita ser transitável por pessoas.
- Não aplicar sobre suportes saturados de água.
- Não aplicar em pavimentos industriais, nem em pavimentos de betão tratados previamente com curing.
- Em pavimentos inclinados será necessário realizar operações de manutenção com maior frequência.

Suportes



Betão com endurecedor;
Betão impresso;
Betão desativado;
Betonilha com endurecedor

Consumo

150-200g/ m² por camada, dependendo da porosidade suporte

Apresentação

Cor: Branco (depois de seco: incolor)

Embalagem: Jerrican de 5kg e 20Kg

Paleta: 48 Sacos

Conservação

12 meses em embalagem de origem bem fechada.

Preparação do suporte



Os suportes deverão apresentar-se coesos, secos e isento de partículas soltas. No caso do betão impresso é necessário remover completamente o desmoldante, lavar e aspirar toda a superfícies antes da aplicação do Topeca Floor Resine. Na reabilitação de pavimentos existentes remover integralmente todas as sujidades vegetais, ceras ou gorduras.

Aplicação



1. Começar por aplicar um primário obtido através da diluição do Topeca Floor Resine, adicionado cerca de 10-15% água ao produto inicial. Iniciar o processo de aplicação logo após o endurecimento da superfície a tratar. É importante que o primário impregne no suporte o mais profundamente possível uma vez que servirá como base de fixação para as camadas seguintes.

2. Homogeneizar bem o produto na embalagem antes de aplicar.

3. Aplicar o Topeca Floor Resine como verniz utilizando o produto puro, espalhar o produto diretamente sobre o pavimento a tratar, com pulverizador, rolo ou trincha.

4. Deixar uma camada uniforme evitando que ocorram acumulações excessiva de produto.

NOTA: A aplicação de Topeca floor Resine deve ser feita tantas vezes quantas as necessárias, para que a superfície fique brilho uniforme.

5. Aplicar pelo menos duas camadas do Topeca Floor Resine, porém o número de camadas depende da porosidade do suporte. Não deve deixar passar mais de 20 horas entre cada camada.

Composição

Resinas acrílicas em dispersão aquosa e aditivos específicos

Características de aplicação

Temperatura na aplicação, secagem e suporte):
5-30°C

Endurecimento Superficial: 6 – 8 Horas

Endurecimento:

Total: 24Horas

Densidade: 1,02 kg / dm³

Tempo de espera entre camadas: 20 Horas (T-20°C)

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

topeca floor resine – pág.2/2