

Descrição:	HEMPEL BRICKVARNISH 06P03 é baseado em resina acrílica termoplástica. Forma uma película dura, repelente de água e resistente à luz solar.
Uso recomendado:	Envernizamento e proteção de superfícies de betão, rebocos e outros substratos absorventes, em interior e exterior.
Aprovações, certificados:	Classificação como grupo h) segundo a Diretiva 2004/42/CE. (ver Observações no verso)

CONSTANTES FÍSICAS:

Cores / N ^{os} de Cor:	Incolor / 00000*
Acabamento:	Brilhante
Volume de sólidos, %:	25 ± 1
Rendimento teórico:	10 m ² /litro - 25 µm
Ponto de inflamação:	25°C
Massa volúmica:	0,9 kg /litro
Secagem ao tato:	25 min. a 20°C
COV:	650 g/litro

* Cores alternativas por afinação automática, em Sistema **Multi-Tint**®, ou mediante encomenda.

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

Pormenores de aplicação:

Método de aplicação:	Trincha / Rolo
Diluinte (vol. Max.):	08080 (15%)
Limpeza de ferramentas:	THINNER 08080
Intervalo de recobrimento, min:	1 hora (20°C)
Intervalo de recobrimento, max:	Não tem

Segurança:	Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.
-------------------	--

Preparação de superfície: **Betão e rebocos (curados e secos - min. 28 dias)**
Em caso de contaminação com óleos, gorduras, sais e outros contaminantes lavar com detergente adequado seguido de jato de água doce a alta pressão. Deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras. Em caso de superfícies vidradas e não absorventes, efetuar despolimento para abertura de poro.

Condições de aplicação: As recomendadas por uma boa prática de pintura. Durante a aplicação e a secagem as temperaturas de ambiente e de substrato devem encontrar-se acima dos 5°C, mas preferencialmente acima dos 10°C. A humidade relativa deve ser inferior a 80%. Não aplicar quando estiver a chover ou se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação, quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco, e quando as superfícies estiverem geladas ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares. Em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

Demão anterior: HEMPACRYL SOLFIX 26P02.

Aplicação: Aplicar um mínimo de duas demãos de HEMPEL BRICKVARNISH 06P03.

Observações:

COV - Diretiva UE 2004/42/CE:

	Como fornecido	Diluição 15% vol.	Limite fase II, 2010
COV em g/l	650	675	750

Cores: Se se pretender aplicar HEMPEL BRICKVARNISH 06P03 em cores, ter em especial atenção a absorção dos substratos, a qual poderá provocar manchamentos no acabamento. Deste modo aconselha-se a saturação das superfícies com a aplicação prévia de HEMPACRYL SOLFIX 26P02, seguida de HEMPEL BRICKVARNISH 06P03 incolor. A cor final resulta sempre do número de demãos aplicadas, bem como da tonalidade do substrato.

Embalagens: Preservar as embalagens de temperaturas negativas e da exposição direta ao sol.

Nota: **HEMPEL BRICKVARNISH 06P03 destina-se unicamente a uso profissional.**

Emitido por: HEMPEL (Portugal) S.A. (06P03-00000- PT001)

Esta informação técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as "Notas Explicativas" das informações técnicas de produtos em hempel.com. Os dados, especificações, diretivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador.

A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.