

	FICHA TÉCNICA Departamento de Transformação Cola AGLOMEX	FTG 009/0 Pág. 1 de 1
---	--	-------------------------------------

AGLOMEX COLA LP 3415

Características Técnicas:

Tipo de produto:	Cola de contacto
Base:	Policloropreno e dissolventes
Cor:	Amarelada
Viscosidade a 20° C:	3500 / 4200 Cps (Brookfield RVT sp4 20 rpm)
Teor de sólidos:	Ca. 29,5%
Densidade:	0,870 / 0,885
Tempo aberto:	De 15 a 60 minutos
Período de armazenagem:	6 meses, devidamente armazenada e a uma temperature de 20° C

Modo de Utilização:

1. Aplicar uma camada de cola em cada uma das superfícies a colar, deixando secar no mínimo de 15 a um máximo de 60 minutos
2. Unir ambas as superfícies e pressionar mecânica ou manualmente, de forma a que o contacto seja uniforme

Precauções:

Tratando-se de uma cola à base de solventes voláteis, é aconselhável a sua aplicação em locais bem arejados ou ventilados

Produto inflamável. Não fumar nem foguear no local de trabalho

Para mais informações, recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Revisão nº 0 30-09-2011	Elaborado	Verificado	Aprovado
----------------------------	-----------	------------	----------