

ESP

Características:

Remaches para la unión de dos o más piezas metálicas o de otros materiales sin necesidad de apriete específico.

Diferentes medidas en función de los espesores a fijar.

Fabricados: Cuerpo en Aluminio Mg 3/3.5% - Vástago en acero cincado

P

Características:

Rebite para a união de duas ou mais peças metálicas ou outros materiais sem necessidade de aperto específico.

Diferentes medidas dependendo de espessuras a fixar.

Fabricado: Corpo Aluminio Mg 3/3.5% - Haste aço zincado

ENG

Features:

Blind rivets for joining two or more pieces of metal or other materials without specific tightening.

Different sizes depending on the thickness to be fixed.

Produced: Aluminium body Mg 3/3.5% - Steel rod

FR

Características:

Rivet pour l'assemblage de deux ou plus pièces métalliques ou des autres matériaux sans serrage spécifiques.



Diferentes tailles selon l'épaisseur à fixer.

Fabriqué: Corps en Aluminium Mg 3/3.5% - Clou en acier zingué



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATION TECHNIQUE





Artículo / Artigo Item/Article	Ø C (mm)	L (mm)	Ø V (mm)	Ø t (mm)	t _{fix} (mm)		Carga de Rotura / Carga de ruptura / Broken strength / Charge de rupture *(Kp)	
					Mín.	Máx.	V	N
REMACHE AL. 2,4x4	2,4	4	5	2,5	0,5	2	32	36
REMACHE AL. 2,4x6		6			2	4		
REMACHE AL. 2,4x8		8			4	6		
REMACHE AL. 2,4x10		10			6	8		
REMACHE AL. 2,4x12		12			8	10		
REMACHE AL. 3x5	3	5	6,5	3,1	0,5	2,5	62	81
REMACHE AL. 3x6		6			1,5	3,5		
REMACHE AL. 3x8		8			3,5	5,5		
REMACHE AL. 3x10		10			5,5	7		
REMACHE AL. 3x12		12			7	9		
REMACHE AL. 3x14		14			9	11		
REMACHE AL. 3x15		15			10	12		
REMACHE AL. 3x16		16			11	13		
REMACHE AL. 3x18	18	13	15					
REMACHE AL. 3,2x5	3,2	5	6,5	3,3	0,5	2,5	76	98
REMACHE AL. 3,2x6		6			1,5	3,5		
REMACHE AL. 3,2x8		8			3,5	5		
REMACHE AL. 3,2x10		10			5	7		
REMACHE AL. 3,2x12		12			7	9		
REMACHE AL. 3,2x14		14			9	11		
REMACHE AL. 3,2x15		15			9	12		
REMACHE AL. 3,2x16		16			11	13		
REMACHE AL. 3,2x18	18	13	15					

REMACHE AL/AC ALOMADO

Rebites AL AC de haste / AL AC Blind rivets / Rivet ALU ACIER



Artículo/Artigo Item/Article	Ø C (mm)	L (mm)	Ø V (mm)	Ø t (mm)	t _{fix} (mm)		Carga de Rotura / Carga de ruptura / Broken strength / Charge de rupture *(Kp)	
					Mín.	Máy.		
REMACHE AL. 4x6	4	6	8	4,1	1,5	3	120	160
REMACHE AL. 4x7		7			3	4,5		
REMACHE AL. 4x8		8			3	5		
REMACHE AL. 4x10		10			5	6,5		
REMACHE AL. 4x12		12			6,5	8,5		
REMACHE AL. 4x14		14			8,5	10,5		
REMACHE AL. 4x16		16			10,5	12,5		
REMACHE AL. 4x18		18			12,5	14,5		
REMACHE AL. 4x20		20			14,5	16,5		
REMACHE AL. 4x24		24			18,5	20,5		
REMACHE AL. 4x28		28			22,5	24,5		
REMACHE AL. 4x30		30			21,5	26		
REMACHE AL. 4x35		35			26	30		
REMACHE AL. 4,8x6	4,8	6	9,5	4,9	1	3	169	223
REMACHE AL. 4,8x8		8			3	4,5		
REMACHE AL. 4,8x10		10			4,5	6		
REMACHE AL. 4,8x12		12			6	8		
REMACHE AL. 4,8x14		14			8	10		
REMACHE AL. 4,8x16		16			10	12		
REMACHE AL. 4,8x18		18			12	14		
REMACHE AL. 4,8x21		21			16	18		
REMACHE AL. 4,8x24		24			18	21		
REMACHE AL. 4,8x27		27			18	23		
REMACHE AL. 4,8x30		30			23	25		
REMACHE AL. 4,8x32		32			24	28		
REMACHE AL. 4,8x35		35			25	30		
REMACHE AL. 4,8x40		40			30	35		
REMACHE AL. 4,8x45		45			35	40		
REMACHE AL. 4,8x50		50			40	45		
REMACHE AL. 4,8x55		55			45	50		
REMACHE AL. 4,8x60	60	50	55					

Artículo / Artigo Item / Article	Ø C (mm)	L (mm)	Ø V (mm)	Ø t (mm)	t _{fix} (mm)		Carga de Rotura / Carga de ruptura / Broken strength / Charge de rupture *(Kp)	
					Mín.	Máx.	V 	N
REMACHE AL. 6x8	6	8	12	6,1	2	4	300	390
REMACHE AL. 6x10		10			4	6		
REMACHE AL. 6x12		12			6	8		
REMACHE AL. 6x14		14			8	9		
REMACHE AL. 6x16		16			9	11		
REMACHE AL. 6x18		18			11	13		
REMACHE AL. 6x20		20			13	15		
REMACHE AL. 6x22		22			13	17		
REMACHE AL. 6x26		26			17	20		
REMACHE AL. 6x30		30			20	24		
REMACHE AL. 6,4x10	6,4	10	13	6,5	2	5	312	410
REMACHE AL. 6,4x12		12			4	6		
REMACHE AL. 6,4x18		18			9	13		
REMACHE AL. 6,4x22		22			13	16		
REMACHE AL. 6,4x26		26			16	20		
REMACHE AL. 6,4x30		30			18	24		
REMACHE AL. 6,4x35		35			24	30		
REMACHE AL. 6,4x40		40			30	35		

N = Tracción | Tração | Tensile | Traction
V = Cizalla | Corte | Shear | Cisaillement

* A las cargas de rotura indicadas en las tablas, tanto para cizalladura como para tracción, se le debe aplicar un coeficiente de reducción de seguridad de mínimo 4.

* No cargas de ruptura nas tabelas, tanto para cisalhamento e tração, você deve aplicar um factor de redução de seguro 4 mínimo.

* At the breaking loads in the tables, for both shear and traction, you must apply a reduction factor minimum safe 4.

* A la charge de rupture dans les tableaux, à la fois pour de cisaillement et de traction, vous devez appliquer un facteur de réduction minimum 4 sécuritaire.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. | Dada a diversidade de aplicações dos nossos produtos, as indicações contidas nestas folhas de informação são fornecidas unicamente a título orientativo. Aconselhamos os nossos clientes a que se assegurem de que o produto cumpra a utilização pretendida, assumindo neste caso a responsabilidade pelo seu uso. | Given the many different uses of our products, the indications on these information sheets are for guidance purposes only. We advise our customers to ensure that the product is suitable for the desired use and to note that they are responsible for the use of the product in this case. | Compte tenu des nombreux usages de nos produits, les indications contenues dans ces fiches d'information sont données uniquement à titre d'orientation. Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit soit conforme à l'utilisation désirée, en assumant dans ce cas la responsabilité de son usage.

TECNICAS DE ANCLAJE, S.A.

Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia
Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans
Barcelona | Spain
Tlf: +34 93 630 53 00 | Fax: +34 93 630 20 63
www.desa.es